



J-29456320-1

## FICHA TECNICA

PRODUCTO: **CARBONATO DE MAGNESIO TIPO A**

Resultados obtenidos promedios	
Oxido de Magnesio (MgO)	36 - 45 %
Oxido de Calcio (CaO)	1 - 2 %
Dióxido de Silicio (SiO <sub>2</sub> )	12 - 20 %
Oxido de Hierro (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0,1 - 0,2 %
Oxido de Potasio (K <sub>2</sub> O)	0,03 - 0,07%
Oxido de Sodio (Na <sub>2</sub> O)	0,04 - 0,4 %
Granulometría desde pasante malla 100, hasta pasante malla 635	

Teléfonos: 0251-4179999 / 0251-4172469 /  
0424-5312333

Email: Miguel.rojas@mezclaslara.com